



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Technisches Datenblatt

04/2018

IRSA BASIC COLOR INDUSTRIELL

Wasserbasierte, lösemittelfreie Farbgrundierung für IRSA Industrie Hartöl High Solid und IRSA 1-App Industrie Hartöl (High Solid)

Einsatzgebiet:

IRSA BASIC COLOR INDUSTRIELL wird beim maschinellen Walzenauftragsverfahren für Fertigparkett und Dielen verwendet. Nicht geeignet sind stark inhaltsstoffreiche Exotenhölzer.

Lieferbare Farben:

farblos, mittelgrau, hellgrau, dunkelgrau, schwarz, blau, rot, grün, gelb, orange, lasurweiß, naturhell, cognac/kirsche, eiche, wenge und nussbaum. Sondertöne liefern wir auf entsprechende Anfrage.

Besondere Hinweise:

Vor dem Einfärben unbedingt Ausfallmuster auf dem Originalholz erstellen. Holz ist ein Naturprodukt und kann je nach Inhaltsstoffen und Wuchsgebiet verschieden reagieren und Farbabweichungen aufweisen.

Geeignete Untergründe:

Trockenes, sauberes harz- und ölfreies Holz.

Verarbeitung:

Vor der Verarbeitung IRSA BASIC COLOR INDUSTRIELL gut schütteln oder rühren. Die Holzoberfläche muss gleichmäßig geschliffen sein. Endschliff Korn 120, Schleifstaub restlos entfernen.

Auftrag mit der Walzenauftragsmaschine mit ca. 35 g/m², vertreiben mit Zylinderbürste, Vorschub 6-12 m/min

Verdünnung:

IRSA BASIC COLOR INDUSTRIELL ist gebrauchsfertig eingestellt. Zum Aufhellen nur IRSA BASIC COLOR INDUSTRIELL farblos verwenden. Je nach Aufhellungsgrad kann die Lichtechtheit reduziert werden. Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Gesamtverbrauch: ca. 35 g/m², je nach Holzart und Saugfähigkeit des Holzes.

Trocknung:

Mindestens 12 Stunden bei Raumtemperatur. Die angegebenen Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. +20° C und ca. 55 % rel. Luftfeuchtigkeit).

Überzug:

IRSA Industrie Hartöl High-Solid, IRSA 1-App Industrie Hartöl High Solid (Bitte das entsprechende technische Datenblatt beachten)

Gerätereinigung:

Bitte die Reinigung der Geräte mit warmen Wasser vornehmen.

Lagerfähigkeit:

IRSA BASIC COLOR INDUSTRIELL ist im Originalgebinde mind. 1 Jahr haltbar. Angebrochene Gebinde möglichst schnell verarbeiten. Bitte frostfrei lagern!

Bitte beachten:

Bei Mitverwendung von Fremdprodukten können wir keine Garantie für einen einwandfreien Ausfall der Oberflächenbeschaffenheit der gefärbten Flächen übernehmen.

Gefahrenhinweise:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen „Technischen Merkblatts“ verliert das vorherige seine Gültigkeit!